



LORENCIC Klebspachtel grau 25 kg

ZUSAMMENSETZUNG: Werkgemischter, mineralischer Pulverkleber und Unterputzmörtel (Spachtelmasse) Systembestandteil für das LORENCIC WDVS EPS, geprüft im System nach ETAG 004.

ANWENDUNG: Zum Kleben und Armieren LORENCIC Fassadendämmplatten EPS-F weiß und grau, Lorencic WDVS Mineralwolle, sowie zum Überspachteln von ebenen, tragfähigen Putz- und Betonoberflächen.

UNTERGRÜNDE: Untergründe müssen sauber, abgebunden und tragfähig sein. Lose Teile, abrieselnde oder hohlliegende Stellen sowie Schmutz, Staub, Öl und Fett müssen entfernt werden. Auf Wärmedämmputzen ist eine entsprechende Armierungsschicht gem. den ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien vorzusehen. Die Prüfung des Untergrundes hat gemäß den ÖNORMEN B 2259, B 6410, B 3345 und B 3346 zu erfolgen. Die Ebenheit der Wand hat der ÖNORM DIN 18202 zu entsprechen.

VERARBEITUNG: Beim **Anmischen** des Klebemörtels wird dieser in reines kaltes Wasser eingestreut und mit einem geeigneten Rührwerk durchgemischt. Es ist darauf zu achten, dass dabei eine klumpenfreie Masse entsteht (im Durchlaufmischer konstante Wasserzugabe; ein Nachmischen mittels Rührwerk ist erforderlich). Nach einer Rastzeit von ca. 5 Minuten wird die Masse nochmals durchgerührt. Verarbeitungszeit: ca. 1,5 Stunden. Bereits angesteiftes Material darf keines Falls mit Wasser wieder „gängig“ gemacht werden. Jede Beigabe von Zusatzmittel (z.B. Frostschutz, Schnellbinder) ist unzulässig.

Kleben in Randwulst-Punkt-Methode

Bei der Randwulst-Punkt-Methode wird der Kleber am Plattenrand umlaufend in Form eines ca. 5 cm breiten Streifens und in der Mitte der Platte werden drei etwa Handteller große Klebepunkte aufgetragen.

LAGERUNG: Trocken auf Holzrost (Paletten) max. 12 Monate lagerfähig.

TECHNISCHE DATEN:	Größtkorn	0,6 mm
	Trockenrohdichte:	ca. 1.400 kg/m ³
	Wärmeleitzahl λ :	ca. 0,8 W/mK
	Dampfdiffusionswiderstandszahl:	ca. 50
	Wasserbedarf:	ca. 6-7 l/Sack
	Verbrauch:	Kleben: ca. 4,5 - 5,5 kg/m ² Spachteln EPS Dämmplatten (NPD 3 mm): ca. 4,0 - 5,0 kg/m ² Spachteln Mineralwolle (NPD 5 mm): ca. 7,5 kg/m ²

ARTIKELDATEN:	Artikelnummer:	Z339325LO
	Lieferung:	Im Sack zu 25 kg, 1 Pal. = 54 Sack = 1.350 kg

VERARBEITUNGSHINWEISE: Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges mind. +5°C betragen. Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind schützen (z.B. mittels Gerüstschutznetz). Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Trocknungszeit deutlich verlängern. Vor jeder weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 2-3 Tagen¹⁾ einzuhalten, wobei es vor allem wichtig ist, dass die Beschichtung ein einheitliches trockenes Bild ohne feuchte Stellen (dunkle Flecken auf der Fassade) ergibt.

¹⁾ Bezogen auf eine Umgebungstemperatur von +20° C und rel. Luftfeuchte $\leq$ 70 %. Ungünstige Klimabedingungen können die Abbindezeit verlängern.

SICHERHEITSHINWEISE: Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.lorencic.at oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

ALLGEMEINE HINWEISE: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Die gültigen Verarbeitungsnormen (ÖNORMEN, etc.) sowie die anerkannten nationalen Verarbeitungsrichtlinien und Merkblätter der ÖAP sind zu beachten.

Wir beraten Sie bei der Auswahl der geeigneten LORENCICProdukte für die bei Ihnen ausstehenden Bauobjekte sowie über deren Eigenschaften und Anwendung aufgrund unserer Erfahrungen und nach dem Stand der Technik. Verbindlichkeiten können dadurch nicht abgeleitet werden. Unsere Beratung beschränkt sich auf die Anwendung unserer Produkte. Das Einhalten der allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie der einschlägigen Verputznormen und Verarbeitungsrichtlinien setzen wir beim Verarbeiten voraus.